













Tafelparkett 10mm

Aufbau	massiv, roh auf Netz		
Elementgröße	abhängig vom Muster und Stabbreite		
Kanten	scharfkantig		
Gesamtstärke	10mm		
Profilierung	glattkant (ohne seitliche Profilierung)		
Gewicht	ca. 7,5 kg / qm		
Holzfeuchte	7 – 11%		
Fertigungsnorm	analog EN 13227		
Verlegung	vollflächige Verklebung		
Klebstoff	Zementestrich	Voranstrich	: Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei
		Klebstoff	: Gunreben 2-K PU-Klebstoff
	Anhydritestrich	Voranstrich	: Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei
		Klebstoff	: Gunreben 2-K PU-Klebstoff
	Gussasphalt	Voranstrich	: Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei
		Klebstoff	: Gunreben 2-K PU-Klebstoff
Verlegeplatten		Voranstrich	: ohne
		Klebstoff	: Gunreben 2-K PU Klebstoff
Tafelmuster	London, Berlin, Paris, Rom, Wien, Bern		
 London 300 x 300mm (50mm Stabbreite) 420 x 420mm (70mm Stabbreite)  Berlin 300 x 300mm (50mm Stabbreite) 420 x 420mm (70mm Stabbreite)  Paris 300 x 300mm (50mm Stabbreite) 420 x 420mm (70mm Stabbreite)  Rom 350 x 350mm (50mm Stabbreite) 490 x 490mm (70mm Stabbreite)  Wien 350 x 350mm (50mm Stabbreite) 478 x 478mm (70mm Stabbreite)  Bern 340 x 340mm (50mm Stabbreite) 478 x 478mm (70mm Stabbreite)			
Lieferform	Verlegeelement (Netz)		
Sortierungen	freie Sortierungen analog EN 13227		
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)		
Wärmedurchlasswiderstand	R ≤ 0,0475 (m²K)/W		
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4		

Tafelparkett 15mm

Aufbau	massiv, roh auf Netz		
Elementgröße	abhängig vom Muster und Stabbreite		
Kanten	scharfkantig		
Gesamtstärke	15mm		
Profilierung	glattkant (ohne seitliche Profilierung)		
Gewicht	ca. 10,0 kg / qm		
Holzfeuchte	7 – 11%		
Fertigungsnorm	analog EN 13227		
Verlegung	vollflächige Verklebung		
Klebstoff	Zementestrich	Voranstrich	: Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei
		Klebstoff	: Gunreben 2-K PU-Klebstoff
	Anhydritestrich	Voranstrich	: Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei
		Klebstoff	: Gunreben 2-K PU-Klebstoff
	Gussasphalt	Voranstrich	: Gunreben Voranstrich PU lösungsmittelfrei
		Klebstoff	: Gunreben 2-K PU-Klebstoff
Verlegeplatten		Voranstrich	: ohne
		Klebstoff	: Gunreben 2-K PU Klebstoff
Tafelmuster	London, Berlin, Paris, Rom, Wien, Bern		
 London 300 x 300mm (50mm Stabbreite) 420 x 420mm (70mm Stabbreite)  Berlin 300 x 300mm (50mm Stabbreite) 420 x 420mm (70mm Stabbreite)  Paris 300 x 300mm (50mm Stabbreite) 420 x 420mm (70mm Stabbreite)  Rom 350 x 350mm (50mm Stabbreite) 490 x 490mm (70mm Stabbreite)  Wien 350 x 350mm (50mm Stabbreite) 478 x 478mm (70mm Stabbreite)  Bern 340 x 340mm (50mm Stabbreite) 478 x 478mm (70mm Stabbreite)			
Lieferform	Verlegeelement (Netz)		
Sortierungen	freie Sortierungen analog EN 13227		
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)		
Wärmedurchlasswiderstand	R ≤ 0,07 (m²K)/W		
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4		

Tafelparkett auf Fußbodenheizung

Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung beträgt $R \leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K)/W}$ laut der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen.

Tafelparkett ist daher mit einem Wärmedurchlasswiderstand von

$R \leq 0,0475 \text{ (m}^2\text{K)/W}$ (bei 10mm Stärke)

$R \leq 0,07 \text{ (m}^2\text{K)/W}$ (bei 15mm Stärke)

für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung sehr gut geeignet (gesondertes Merkblatt beachten).

Grenzabweichungen der einzelnen Lamelle

Dicke	+/- 0,2mm
Länge	+/- 0,2mm
Breite	+/- 0,5mm
Winkelabweichung	0,2% (über die Breite gemessen)
Querkrümmung	0,5% der Breite
Längskrümmung der Breitseite	0,5% der Länge
Längskrümmung der Schmalseite	0,5% der Läng

Tafelparkett Eiche QCXE			
Oberseite der Lamellen			
Merkmal	Exquisit	Natur	Rustikal
Gesunder Splint	unzulässig	unzulässig	unzulässig
Äste	mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein; max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste <= 2mm bzw. schwarze Äste <= 1mm aufweisen	gesunde Äste <= 8mm bzw. schwarze Äste <= 3mm sind zulässig	gesunde Äste <= 15mm bzw. schwarze Äste <= 10mm sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein	99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein	99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig	unzulässig	uneingeschränkt zulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig	natürliche Farbunterschiede zulässig	natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig
Markstrahl	zulässig	zulässig	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig	unzulässig mit Ausnahme schwarzer Fraßgang
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

Tafelparkett Räuchereiche QCXE	
Oberseite der Lamellen	
Merkmal	Naturell
Gesunder Splint	unzulässig
Äste	gesunde Äste $\leq 15\text{mm}$ bzw. schwarze Äste $\leq 10\text{mm}$ sind zulässig
Risse (Windrisse u.ä.)	99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein
Rindeneinwuchs	unzulässig
Faserneigung	uneingeschränkt zulässig
Farbunterschiede	natürliche und durch die Räucherung bedingte Farbunterschiede zulässig
Markstrahl	zulässig
Schädlingsbefall	unzulässig mit Ausnahme schwarzer Fraßgang
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.	
Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.	